پیوند شیمی

نام محصول :

ماستیک پایه قیری سرد اجرا PA-MASTIC C

شرح

PA-MASTIC C ماده ای پرکننده که از ترکیبات قطران و لاستیک های بیتومن برای ساخت این ماده استفاده می شود که در تماس با محیط به حالت جامد الاستیک و منعطف تبدیل می شود و مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت و شرایط جوی ایجاد می کند که برای کنترل و آب بندی انواع درز ها قابل استفاده می باشد.

خواص و اثرات

قابلیت اجرا به صورت سرد
مقاومت بسیار زیاد در برابر روغن ها ، نفت ، بنزین
خاصیت ارتجاعی مناسب برای درزهای انبساطی و ژوئن ها
قدرت چسبندگی بالا به انواع سطوح و مصالح نظیر آسفالت ، فلز، چوب و بتن

موارد کاربرد

پرنمودن درز کانال های آبرسانی و سدسازی
پر نمودن درز های ساختمانی نظیر : پشت بام ها
پرنمودن حفره ها ، درز ها و ترک های افقی و عمودی
قابلیت استفاده در انواع درز های اجرایی، قطع بتن و ژوئن ها
پر نمودن درزهای پیاده رو و مقاطع بتنی، پل ، سقف و آسفالت
قابلیت استفاده برای آب بندی کف مخازن آب آشامیدنی و استخرها

دفتر مرکزی : تهران ، جلال آل احمد ، بعد از گیشا ، شماره ۱۳۳ ، طبقه اول
تلفن دفتر مرکزی : ۵۰ - ۸۸۲۸۹۸۴۹ (۰۲۱) تلفن کارخانه : ۶۵۴۳۸۹۴۶ (۰۲۱)
www.peyvand-ch.ir
info@peyvand-ch.ir

مقدار مصرف

مقدار مصرف PA-MASTIC C با توجه به اندازه عرض و عمق درز ها و بر اساس وزن مخصوص محاسبه می گردد . به طور معمول برای یک متر طول حدود ۲ کیلو گرم مورد نیاز می باشد.

روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار باید عاری از هرگونه چربی ، گرد و غبار و رطوبت باشد . اجرای ماستیک باید در دمای بیش از ۵ درجه سانتیگراد و در شرایط جوی خشک انجام پذیرد . جهت پر نمودن درزها با ماده PA-MASTIC C توسط کاردک یا ماله قابل اجرا می باشد . برای سهولت در اجرا ماستیک را می توان تا دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به صورت غیر مستقیم حرارت داد تا یک ماده نرم حاصل گردد .

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی : خمیر

رنگ : مشکی

وزن مخصوص : $1.30 \pm 0.1\ g/cm^3$

مقدار جامد : ۸۰ درصد

حفاظت و ایمنی

این ماده برای سلامتی و ایمنی افراد خطرساز نمی باشد ولی در صورت تماس با چشم یا پوست امکان دارد حساسیت ایجاد نماید . در صورت تماس با چشم یا پوست می بایست سریع با آب فراوان شستشو داده شود. برای استفاده از این ماده بهتر است از تجهیزات ایمنی نظیر عینک ، ماسک و دستکش استفاده گردد.

دفتر مرکزی : تهران ، جلال آل احمد ، بعد از گیشا ، شماره ۱۳۳ ، طبقه اول
تلفن دفتر مرکزی : ۵۰ - ۸۸۲۸۹۸۴۹ (۰۲۱) تلفن کارخانه : ۶۵۴۳۸۹۴۶ (۰۲۱)
www.peyvand-ch.ir
info@peyvand-ch.ir

نگهداری

مدت زمان نگهداری : مدت یک سال پس از تاریخ تولید
شرایط نگهداری : بسته بندی به صورت پلمپ و دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید
شرایط دمایی جهت نگهداری : ۵+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

بسته بندی

نوع بسته بندی: بسته ۲۰ کیلوگرمی

دفتر مرکزی : تهـران ، جلال آل احمد ، بعد از گیشا ، شمـــاره ۱۳۳ ، طبقه اول
تلفن دفتر مرکزی : ۵۰ - ۸۸۲۸۹۸۴۹ (۰۲۱) تلفن کارخانه : ۶۵۴۳۸۹۴۶ (۰۲۱)
www.peyvand-ch.ir
info@peyvand-ch.ir